



FORMBACK

graphit-bunt

https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/formback-graphit-bunt

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

1570 kg/m³
1900 kg/m³
> 16 N/mm²
≤ 10%
0,71 W/(mK)
gegeben

PRÜFERGEBNISSE RIEMCHEN NACH DIN 105-100 UND ISO 10545 TEIL 3

Wasseraufnahme	ca. 11 %
Ritzhärte nach Mohs:	-
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben