



F A R O

grau-nuanciert

<https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/faro-grau-nuanciert-glatt>

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH DIN 105-4

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Lochung: | B, rechteckig |
| Gesamtquerschnitt: | ca. 31 % |
| Außenwandung: | ≥20 mm |
| Ziegelrohddichte: | ca. 1,80 kg/dm ³ |
| Scherbenrohddichte: | ca. 2,3 kg/dm ³ |
| Druckfestigkeit: | > 100 N/mm ² |
| Wasseraufnahme: | ca. 1,5 % |
| Ritzhärte nach Mohs: | 6-7 |
| Farb- und Lichtbeständigkeit: | gegeben |
| Wärmeleitfähigkeit: | 0,81 W/(mK) |

PRÜFERGEBNISSE RIEMCHEN NACH DIN EN 14 411 UND ISO 10545 TEIL 3

Prüfergebnisse Riemchen nach DIN 105-100 und ISO 10545 Teil 3

| | |
|-------------------------------|---------|
| Wasseraufnahme | < 3,0 % |
| Ritzhärte nach Mohs: | 6-7 |
| Farb- und Lichtbeständigkeit: | gegeben |

