



# MANCHESTER

---

<https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/manchester>

## PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH DIN EN 771

---

Lochung:	B
Gesamtquerschnitt:	ca. 31 %
Außenwandung:	≥ 20 mm
Ziegelrohichte:	ca. 1,80 kg/dm <sup>3</sup>
Scherbenrohichte:	ca. 2,36 kg/dm <sup>3</sup>
Druckfestigkeit:	> 60 N/mm <sup>2</sup>
Wasseraufnahme:	ca. 5%
Ritzhärte nach Mohs:	-
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben
Wärmeleitzahl:	0,81 W/(mk)