



BRIGHTON

kohle

<https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/brighton-kohle>

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

Lochung:	B, rechteckig
Gesamtquerschnitt:	ca. 35%
Außenwandung:	≥20 mm
Ziegelrohddichte ca. :	1350 kg/m ³
Scherbenrohddichte ca. :	2110 kg/m ³
Druckfestigkeitsklasse:	> 44 N/mm ²
Wasseraufnahme:	≤ 6 %
Wärmeleitfähigkeit:	0,68 W/(mK)