

FARO

grau-nuanciert

https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/faro-grau-nuanciert

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH DIN 105-4

Einheit	Wert
Lochung:	B, rechteckig
Gesamtquerschnitt:	ca. 31 %
Außenwandung:	≥20 mm
Ziegelrohdichte:	ca. 1,80 kg/dm³
Scherbenrohdichte:	ca. 2,3 kg/dm³
Druckfestigkeit:	> 100 N/mm²
Wasseraufnahme:	ca. 1,5 %
Ritzhärte nach Mohs:	6-7
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben
Wärmeleitzahl:	0,81 W/(mK)

PRÜFERGEBNISSE RIEMCHEN NACH DIN EN 14 411 UND ISO 10545 TEIL 3

Prüfergebnisse Riemchen nach DIN 105-100 und ISO 10545 Teil 3

Einheit	Wert
Wasseraufnahme	< 3,0 %

Einheit	Wert
Ritzhärte nach Mohs:	6-7
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben