



NOTTINGHAM

100% Fussortierung

<https://www.roeben.com/de/klinker/nottingham-100-fussortierung>

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

	Einheit	Wert
Lochung:		B
Gesamtquerschnitt:		ca. 31 %
Außenwandung:		≥20 mm
Ziegelrohddichte:		ca. 1,80 kg/dm ³
Scherbenrohddichte:		ca. 2,3 kg/dm ³
Druckfestigkeit:		> 100 N/mm ²
Wasseraufnahme:		ca. 2,0 %
Ritzhärte nach Mohs:		6-7
Farb- und Lichtbeständigkeit:		gegeben
Wärmeleitfähigkeit:		0,81 W/(mK)