



FORMBACK

rot-braun

<https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/formback-rot-braun>

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

	Einheit	Wert
VMz nach DIN		
Ziegelrohddichte:		1570 kg/m ³
Scherbenrohddichte:		1900 kg/m ³
Druckfestigkeit:		> 16 N/mm ²
Wasseraufnahme:		≤ 10%
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108:		0,71 W/(mK)
Farb- und Lichtbeständigkeit:		gegeben

PRÜFERGEBNISSE RIEMCHEN NACH DIN 105-100 UND ISO 10545 TEIL 3

	Einheit	Wert
Wasseraufnahme		ca. 11 %
Ritzhärte nach Mohs:		-
Farb- und Lichtbeständigkeit:		gegeben