

BRIGHTON

https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/brighton

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

Einheit	Wert
Lochung:	B, rechteckig
Gesamtquerschnitt:	ca. 35%
Außenwandung:	≥20 mm
Ziegelrohdichte ca. :	1350 kg/m³
Scherbenrohdichte ca. :	2110 kg/m³
Druckfestigkeitsklasse:	> 44 N/mm²
Wasseraufnahme:	≤ 6 %
Wärmeleitzahl:	0,68 W/(mK)