



DOVER LDF

https://www.roeben.com/de/klinker/dover-ldf

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH DIN 105-4

Einheit	Wert
Lochung:	B, rechteckig
Gesamtquerschnitt:	ca. 31 %
Außenwandung:	≥20 mm
Ziegelrohdichte:	ca. 1,80 kg/dm³
Scherbenrohdichte:	ca. 2,3 kg/dm³
Pruckfestigkeit:	> 100 N/mm²
Vasseraufnahme:	ca. 1,5 %
Ritzhärte nach Mohs:	6-7
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben
Värmeleitzahl:	0,81 W/(mK)

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH DIN 105-4

Einheit	Wert	
Lochung:	B, rechteckig	
Gesamtquerschnitt:	ca. 31 %	
Außenwandung:	≥20 mm	
Ziegelrohdichte:	ca. 1,80 kg/dm ³	

Wert
ca. 2,3 kg/dm³
> 100 N/mm²
ca. 1,5 %
6-7
gegeben
0,81 W/(mK)