



LYON

perlweiß

<https://www.roeben.com/de/klinker/lyon-perlweiss>

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH DIN 105-4

	Einheit	Wert
Lochung:		B, rechteckig
Gesamtquerschnitt:		ca. 31 %
Außenwandung:		≥20 mm
Ziegelrohddichte:		ca. 1,80 kg/dm ³
Scherbenrohddichte:		ca. 2,3 kg/dm ³
Druckfestigkeit:		> 100 N/mm ²
Wasseraufnahme:		ca. 1,5 %
Ritzhärte nach Mohs:		6-7
Farb- und Lichtbeständigkeit:		gegeben
Wärmeleitfähigkeit:		0,81 W/(mK)