



AARHUS LDF

weißgrau

https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/aarhus-ldf-weissgrau

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH DIN 105-4

Einheit	Wert	
Lochung:	B, rechteckig	
Gesamtquerschnitt:	ca. 31 %	
Außenwandung:	≥20 mm	
Ziegelrohdichte:	ca. 1,80 kg/dm ³	
Scherbenrohdichte:	ca. 2,3 kg/dm³	
Druckfestigkeit:	> 100 N/mm²	
Wasseraufnahme:	ca. 1,5 %	
Ritzhärte nach Mohs:	6-7	
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben	
Wärmeleitzahl:	0,81 W/(mK)	

PRÜFERGEBNISSE RIEMCHEN NACH DIN EN 14 411 UND ISO 10545 TEIL 3

Prüfergebnisse Riemchen nach DIN 105-100 und ISO 10545 Teil 3

Einheit	Wert	

Einheit	Wer
Wasseraufnahme	< 3,0 %
Ritzhärte nach Mohs:	6-7
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben