



## WIESMOOR 50-50

klei-bunt

https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/wiesmoor-50-50-klei-bunt

## PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

| Einheit                       | Wert                   |
|-------------------------------|------------------------|
| VMz nach DIN                  |                        |
| Ziegelrohdichte:              | 1550 kg/m³             |
| Scherbenrohdichte:            | 1940 kg/m³             |
| Druckfestigkeit:              | > 16 N/mm <sup>2</sup> |
| Wasseraufnahme:               | ≤ ca. 7,0 %            |
| Wärmeleitzahl nach DIN 4108:  | 0,71 W/(mK)            |
| Farb- und Lichtbeständigkeit: | gegeben                |

## PRÜFERGEBNISSE RIEMCHEN NACH DIN 105-100 UND ISO 10545 TEIL 3

| Einheit                       | Wert     |
|-------------------------------|----------|
| Wasseraufnahme                | ca. 11 % |
| Ritzhärte nach Mohs:          | -        |
| Farb- und Lichtbeständigkeit: | gegeben  |