

# BORDEAUX

hell-bunt

https://www.roeben.com/de/klinkerriemchen/bordeaux-hell-bunt

## PRÜFERGEBNISSE RIEMCHEN NACH DIN EN 14 411 UND ISO 10545 TEIL 3

Prüfergebnisse Riemchen nach DIN 105-100 und ISO 10545 Teil 3

| | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | | < 3,0 % |
| Ritzhärte nach Mohs: | | 6-7 |
| Farb- und Lichtbeständigkeit: | | gegeben |


## PRÜFERGEBNISSE RIEMCHEN NACH DIN EN 14 411 UND ISO 10545 TEIL 3

Prüfergebnisse Riemchen nach DIN 105-100 und ISO 10545 Teil 3

| | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | | < 3,0 % |
| Ritzhärte nach Mohs: | | 6-7 |
| Farb- und Lichtbeständigkeit: | | gegeben |